



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ

## ACRYL 2K SURFACER

Πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό αντισκωριακό υπόστρωμα δύο συστατικών.

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ακρυλικό υπόστρωμα για βαφή μεταλλικών επιφανειών. Προσφέρει μια πολύ καλά προετοιμασμένη επιφάνεια, η οποία μπορεί και να τριφτεί, προσδίδοντας εξαιρετικό αποτέλεσμα για το σύστημα βαφής που θα ακολουθήσει πχ ACRYL 2K, ΩΜΕΓΑ ENAMEL.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- **Απόχρωση:** Γκρι, μπεζ
- **Βαθμός γυαλάδας:** Ματ
- **Στερεά κατ'όγκο:** 44 %
- **Ειδικό βάρος:** 1,37 Kg / Lt
- **Συνιστώμενο πάχος:** Ξηρό φιλμ 40 – 60 μικρά.
- **Θεωρητική απόδοση:** 7 – 11 m<sup>2</sup> / Lt
- **Χρόνος ξήρανσης:**
  - **Επιφανειακή:** 20 – 30 λεπτά 23 °C 50 % Σχ. υγρασία
  - **Πλήρης:** 3 – 4 ώρες 23 °C 50 % Σχ. υγρασία

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Όλες οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι καθαρές από λίπη, σκουριές και σκόνες.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Καλή ανάδευση πριν την χρήση. Το προϊόν εφαρμόζεται με πιστόλι, airless.
- Αναλογία: 2A/1B ΚΑΤ'ΟΓΚΟΝ
- Pot life : 6- 8 ώρες
- Αραίωση: Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών αραίωση 10% - 20% με διαλυτικό Ν'301.
- Καθαρισμός εργαλείων: με διαλυτικό Ν'301 ή Ν'201 ή Ν' 601.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
Φορέστε προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα.

Οι πληροφορίες αυτές και οι τεχνικές μας συμβουλές, προφορικές ή γραπτές, δίνονται με καλή πίστη και βάση των δοκιμών μας. Οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να επαληθεύσετε τις πληροφορίες όπως ακριβώς σας παρέχονται και να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις λειτουργίες και χρήσεις που προορίζονται.